estation

FICHE TECHNIQUE

ÉPOXY VÉGETAL

ENROBÉ À FROID DOUBLE ENROBAGE À CHAUD

RÉVISION
NOVEMBRE 2026

DESCRIPTION

Solution d'enrobè à froid à base d'émulsion de bitume et de résine végétale.
L'empioi d'huiles végétales réduit l'impact environnemental.
Le double enrobage à chaud garantit une haute durabilité.

PERFORMANCE

- ✓ Produit prêt à l'emploi à longue durée de vie
- ✓ Application et manipulation aisées
- ✓ Durcissement rapide en 48 heures
- ✓ Adapté aux poids lourds et engins agricoles
- ✓ Résistant au gel et aux sels de déverglaçage



UTILISATIONS PRINCIPALES



Réparation de nids-de-poule



Entretien de voiries



Remplacement de couches



Éspaces confinés

CONDITIONNEMENTS

Granulométrie dispanible : 0.6



Sacs de 25 kg



Big-Bag de 1. Tonne



Sacs polyane sur demande

MISE EN OEUVRE

MISE EN CEUVRE NORMALE

1. **PRÉPARATION**
   - La surface doit être séche, propre, exempte de corps 'étranger, de graisse, d'huile, de révètement antérieurs, etc.
   - Il est recommandé d'effectuer une découpe de la surface à réparer
   - Éliminer les éléments friables, de mauvaises adhérences, etc.
2. **MISE EN PLACE**
   - Il est recommandé d'appliquer une émulsion d'adhérence, en particuller oû répaisseur est faible (-3
   - Verser l'enrober directement sur la surface en en remplissant jusqu'à 2cm au-dessus.
3. **ÉGALISATION**
   - Égaliser avec une pelle ou un râteau
4. **COMPACTAGE**
   - Compacter la zone uniformément avec un compacteur à rouleaux, plaque vibrante, dame manuelle, etc... jusqu'à ee que le niveau désiré soit atteint.
5. **MISE EN CIRCULATION**
   - La mise en circulation se fait aussitôt aprés la réparation (10 min).
   - Le passage de la circulation favorise le compactage et la stabilité du produit.

RECOMMANDATIONS

Restrictions :
Ne pas poser par temps de gel ou de forte chaleur

Consommation :
25 kg/m² à 1,5 cm

Stockage :
- Protégez du gel, de l'exposition permanente au soleil et de l'humidité.
- Le stockage dans les seaux d'origine bien fermés et non détériorés est de 1 ân à partir de la date de fabrication
- Conserver entre +1°C et +60°C

MISE EN OEUVRE EN URGENCE

Ne pas balayer, verser rétirer l'eau, verser le produit dans le trou, compacter immédiatement.

DONNÉES TECHNIQUES

Émission de bitume	pH : 2,2 à 2,6
Densité	0,90 à 1,9
COV	< 1%



CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

CONSERVATION DES SEAUX
12 mois minimum / 18 mois max

CONSERVATION BIG-BAG
3 mois minimum / 12 mois max

STATUT RÉGLEMENTAIRE

Code douaniér : 2715 000 00

- ✓ Conforme à la norme XP P18-545 (granulats)
- ✓ Conforme aux normes EN 12667-1 (jeneur en

NOS COORDONNÉES

Alexandre Grüngras
E-Station SAS
23 rue d'Anjou
75008 Paris – France

+33 7 56 95 74 77
+33 1 86 98 37 30

alexandre@e-station-groupe.fr
https://e-station-groupe.fr/